



1505

Dala Cement i Björbo AB, Industrivägen 28, SE-786 97 Björbo

13

1505-CPR-CBW03

EN 13225

Förtillverkade pelare och balkar

PELARE/BALK (för bärverk)

Betong:

Tryckhållfasthet..... f_{ck} = C28/35 – C40/50 MPa

Armering:

Brotthållfasthet..... f_{tk} = 540 MPa

Sträckgräns..... f_{yk} = 500 MPa

Beträffande geometriska data, detaljutformning, hållfasthet, brandmotstånd och beständighet, se den tekniska specifikationen.

Teknisk dokumentation:

Se ordernrP_____